
Montageklebstoff 232

Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- hochviskos
- fugenfüllend
- nach dem Abbinden plastisch-elastische Klebefuge
- temperaturbeständig von -20° C bis 60° C
- lösemittelhaltig

Anwendung:

- zum Kleben von Sockelleisten aus Holz und Hart-PVC
- zum Ansetzen von Spanplatten, Gips- und Gipskartonplatten
- zum Befestigen von Paneelen aus Holz und Kunststoff, Glas- und Mineralfaser Dämmplatten sowie für Dämm- und Akustikplatten aus Schaumstoff (nicht geeignet für Styropor) im Wandbereich
- zum Kleben von Bauplatten, Fensterbänken aus Kunst-, Naturstein oder Schichtstoff, Abdichtblechen u. ä. auf Beton, Holz, Metall, Gips usw.
- zur Nahtabdichtung von Gehrungen und Stößen an Metallkonstruktionen

Technische Daten:

Basis:	Synthetischer Kautschuk
Farbe:	weiß
Dichte:	ca. 1,3 g/m ³
Konsistenz:	pastös
Reiniger:	Spiritus, Aceton
Auftragsweise:	Kartuschenpistole
Klebezeit:	ca. 10 Minuten
Abbindezeit:	2 – 4 Tage, je nach Auftragsstärke und Raumtemperatur
beste Verarbeitbarkeit:	innerhalb von ca. 12 Monaten, Anbruch umgehend verarbeiten
Lagerbedingungen:	trocken, bei Normaltemperatur +5° C bis +25° C
Frostempfindlich:	nein
Kennzeichnung nach GefStoffV.:	F

* Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Untergrund:

Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Glatte Flächen ggf. entfetten, reinigen. Poröse, absandende Flächen abbürsten bis zum tragfähigen Material, ggf. mit 044 Europrimer Multi 1:2 mit Wasser verdünnt, grundieren. Trockenzeit ca. 2-3 Stunden.

Verarbeitung:

Bei der Verarbeitung der Kartusche, Membrane am Kartuschenausgang abschneiden, Düsen Spitze aufschrauben und entsprechend der Fugenbreite abschneiden.

Klebstoff einseitig, punkt- oder wellenförmig auf die Materialrückseite oder den Untergrund auftragen. Die Auftragsstärke richtet sich nach der Unebenheit des Untergrundes. Sofort zusammenfügen, um Klebstoff auf den Untergrund zu übertragen wieder abnehmen und – maximal 10 Minuten ablüften lassen, danach anpressen und gut anreiben. Das Zusammenfügen der Teile hat vor der Hautbildung auf der Klebstoffoberfläche zu erfolgen, um eine Benetzung zu gewährleisten. (Abhängig vom Raumklima)

Die technischen Merkblätter anderer Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

Hinweis:

232 Montageklebstoff enthält gefährliche Inhaltsstoffe.. Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt beachten.

Versandpackungen:

Kartuschen á 310 ml netto – 12 Stück/Karton

**Zur besonderen
Beachtung:**

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche, insbesondere, bei seltenen Holzarten (Exoten), bei denen weniger Erfahrungen bezüglich der Verarbeitung und der Inhaltsstoffe vorliegen, die die Eigenschaften der Versiegelungsschicht beeinflussen können. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

13100_01_232

Stand 17. Dezember 2007
ersetzt Ausgabe 09. November 2007